

## RAPPORTO DI PROVA 08/396803

### DATI CAMPIONE

Data di emissione: 12/12/2008  
Numero di accettazione: 08 / 111808  
Numero del campione: 1 / 2  
Codice Cliente: 0055996/001  
Codice modalità trasmissione: 00.11.



Spett.le  
SOFTEX SRL  
ZONA INDUSTRIALE  
73044 GALATONE (LE)  
IT

Ritiro/Trasporto: TNT Traco  
Campionamento: IL CLIENTE  
Data ricevimento: 28/11/2008  
Proveniente da: SOFTEX SRL ZONA INDUSTRIALE 73044 GALATONE (LE) IT  
Merceologia: 06.04.99.999.002 TESSUTO NON TESSUTO  
Descrizione campione : ISOLFLOOR - A  
Data inizio prove: 28/11/2008  
Data fine prove: 12/12/2008


### RISULTATI ANALITICI

Prova Analitica	Valore U. Misura	Metodo di prova
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>		
<b>PROVA DI TRAZIONE</b>		
Allungamento Di Rottura Longitudinale	143,3 %	UNI EN 29073/3-93
Carico Di Rottura Longitudinale	109,6 N	UNI EN 29073/3-93
Allungamento Di Rottura Trasversale	108,1 %	UNI EN 29073/3-93
Carico Di Rottura Trasversale	214,1 N	UNI EN 29073/3-93
CARICA MICROBICA MESOFILA AEROBIA	100 UFC/1 g	MP-1168-R1/08
<b>MICETI</b>		
Muffe	< 10 UFC/1 g	MP-0712-R1/08
Lieviti	< 10 UFC/1 g	MP-0712-R1/08

Il Direttore tecnico



Il Biologo Responsabile



Il Direttore del laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.