

### DATI CAMPIONE

Data di emissione: 12/12/2008  
Numero di accettazione: 08 / 111808  
Numero del campione: 2 / 2  
Codice Cliente: 0055996/001  
Codice modalità trasmissione: 00.11.



Spett.le  
SOFTEX SRL  
ZONA INDUSTRIALE  
73044 GALATONE (LE)  
IT

Ritiro/Trasporto: TNT Traco  
Campionamento: IL CLIENTE  
Data ricevimento: 28/11/2008  
Proveniente da: SOFTEX SRL ZONA INDUSTRIALE 73044 GALATONE (LE) IT  
Merceologia: 06.04.99.999.002 TESSUTO NON TESSUTO  
Descrizione campione : ISOLFLOOR - B  
Data inizio prove: 28/11/2008  
Data fine prove: 12/12/2008

### RISULTATI ANALITICI

Prova Analitica	Valore U. Misura	Metodo di prova
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>		
<b>PROVA DI TRAZIONE</b>		
Allungamento Di Rottura Longitudinale	109,3 %	UNI EN 29073/3-93
Carico Di Rottura Longitudinale	275,5 N	UNI EN 29073/3-93
Allungamento Di Rottura Trasversale	105,4 %	UNI EN 29073/3-93
Carico Di Rottura Trasversale	580,4 N	UNI EN 29073/3-93
PERMEABILITA' ALL'ARIA	1.786 mm/s	UNI EN ISO 9237:1997
<b>RESISTENZA ALLA LACERAZIONE ELMENDORF</b>		
Resistenza alla lacerazione (direzione trama)	N	UNI EN ISO 13937/1 2002 COR 2004
Resistenza alla lacerazione (direzione ordito)	N	UNI EN ISO 13937/1 2002 COR 2004

Il Direttore tecnico



Il Direttore del laboratorio



### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Resistenza alla lacerazione Elmendorf: non sono riportati i risultati della prova in quanto il campione ha ottenuto valori superiori al fondoscala.

Il Chimico professionista  
Dott. Conte Tiziano



I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.